

Instrukcja użytkowania i konserwacji wapienia pińczowskiego

1. Po ułożeniu kamienia przez około miesiąc mogą się pojawiać na kamieniu wilgotne plamy gdyż kamień jest materiałem o dużej paroprzepuszczalności i w ten sposób odparowuje się wilgoć zawartą w kleju.
2. Po ułożeniu elementy wykonane z wapienia należy zaimpregnować aby zmniejszyć nasiąkliwość kamienia i uniemożliwić rozwój glonów i mchów. Impregnacja ułatwia także usuwanie plam. Należy używać preparatów przeznaczonych do impregnacji wapienia. Przykładowi producenci preparatów : Tenax, Sarsil, Akemi, Remmers , Consil.
3. Na powierzchni kamienia mogą pojawić się po montażu wykwitły z białej soli wapiennej. Jest to naturalne po montażu i zanika z czasem. Impregnacje należy przeprowadzić po umyciu powierzchni kamienia i po zakończeniu procesu patynacji i utwardzenia powierzchni który trwa około 3 miesiące od cięcia kamienia w zakładzie produkcyjnym.
4. Proces impregnacji należy powtarzać co 2 lata lub 8 cykli mycia chyba że producent impregnatu zaleca inaczej. Wykonuje się w okresie letnim, w czasie bezdeszczowej pogody gdy kamień jest wysuszony słońcem. Wcześniej powierzchnia musi być umyta i wyczyszczona bez smug i zacieków. Nakładać należy preparat pędzlem, wałkiem lub opryskiwaczem. Jeśli preparat nie jest preparatem anty graffiti , można nanieść taki preparat po impregnacie.
5. Mycie kamienia – zaleca się nie częściej niż 2 razy do roku w celu usunięcia brudu. Wykonywać w temperaturze dodatniej (od 5 stopni do 25 stopni Celsjusza). Używać wody bez dodatków środków czyszczących, o temp nie przekraczającej 30 stopni i ciśnieniu nie większym niż 5 MPa. Zabrania się szorowania i tarcia powierzchni kamienia.
6. Operacje usuwania śniegu i lodu należy przeprowadzać tylko poprzez zamiatanie. Nie dopuszcza się kucia i skrobania.
6. Nie należy używać chemii zawierającej kwasy gdyż może to spowodować uszkodzenie kamienia.
7. W razie rozlania oleju , tłuszczu , barszczu , wina i tym podobnych substancji należy szybko je usunąć z powierzchni kamienia.
8. Miejscem podlegającym szczególnej kontroli powinno być miejsce styku elementów kamiennych z chodnikami – należy unikać narażenia wapienia na kontakt z solą do posypywania posadzek.
9. Zabronione jest uderzanie , zrzucanie ciężkich przedmiotów, wjeżdżanie ciężkimi wózkami . Do usuwania zanieczyszczeń nie wolno używać ostrych przedmiotów
10. Myjąc nie dopuszczać do zalegania wody – może to prowadzić do okresowych przebarwień.
11. Nie należy pozostawiać na kamieniu przedmiotów mogących korodować , barwić lub zmieniać właściwości kamienia.
12. Należy dokonywać okresowych przeglądów j co 2 lata przez wykwalifikowanego kamieniarza z tytułem zawodowym mistrza kamieniarskiego – ocena powinna polegać na sprawdzeniu stanu okładziny, wskazaniu miejsc o podwyższonym zużyciu , doradztwo w użyciu środków ochrony . Ocena powinna zostać zakończona pisemnym protokołem .
13. W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.