

Instrukcja użytkowania i konserwacji posadzki marmurowej

1. Po ułożeniu posadzka powinna być umyta specjalnym płynem do usuwania pyłu i pozostałości kleju
2. Po ułożeniu posadzki przez około miesiąc mogą się pojawiać na kamieniu wilgotne plamy gdyż kamień jest materiałem o dużej paroprzepuszczalności i w ten sposób odparowuje się wilgoć zawartą w kleju.
3. Po wyschnięciu powinna zostać zaimpregnowana specjalnym preparatem (firmy Akemi, Tenax, Sarsil itp.) przeznaczonym do danego rodzaju kamienia.
4. Podczas użytkowania posadzkę można przemywać samą wodą (ciepłą) lub z dodatkiem środków czystości dedykowanych do kamienia (marmuru, granitu) firm Akemi, Tenax, Remmers. Zakazane jest używanie środków które nie są przeznaczone do użycia z marmurem i wapieniem.
5. Ważne jest usuwanie (lub zapobieganie) piasku nanoszonego przez użytkowników gdyż może to rysować powierzchnię płytek.
6. Nie należy używać chemii zawierającej kwasy (np. cytrynowy) gdyż może to spowodować uszkodzenie poleru.
7. W razie rozlania oleju, tłuszczu, barszczu, wina i tym podobnych substancji należy szybko je usunąć z powierzchni kamienia.
8. Raz w miesiącu lub raz na kwartał zależnie od natężenia ruchu posadzka powinna być pastowana preparatem przeznaczonym do kamienia naturalnego.
9. Miejscem podlegającym szczególnej kontroli powinno być miejsce styku płyt kamiennych z terenem otwartym (czyli hole, szatnie, klatki schodowe) gdzie będzie miało miejsce nanoszenie piasku i innych substancji. Szczególnie groźne są w okresie zimowym sole którymi posypuje się chodniki – nie mogą one dostać się na powierzchnię marmuru gdyż może to prowadzić do uszkodzeń. Należy zastosować bariery przechwytyjące tego typu substancje (wycieraczki itp.)
10. Zabronione jest uderzanie posadzki, zrzucanie ciężkich przedmiotów, wjeżdżanie ciężkimi wózkami. Do usuwania zanieczyszczeń nie wolno używać ostrych przedmiotów.
11. Myjąc posadzki nie dopuszczać do zalegania wody – może to prowadzić do okresowych przebarwień.
12. Nie należy pozostawiać na posadzce przedmiotów mogących korodować, barwić, lub zmieniać właściwości kamienia
13. Należy dokonywać okresowych przeglądów posadzki kamiennej co 2 lata przez wykwalifikowanego kamieniarza z tytułem zawodowym mistrza kamieniarskiego – ocena powinna polegać na sprawdzeniu stanu posadzki, wskazaniu miejsc o podwyższonym zużyciu, doradztwo w użyciu środków ochrony. Ocena powinna zostać zakończona pisemnym protokołem.
14. W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.